

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密 ★ 考试结束前

## 浙江省 2013 年 7 月高等教育自学考试

# 服装材料试题

课程代码：00677

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

#### 一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 涤纶、粘胶和腈纶都是

- A. 再生纤维  
B.天然纤维  
C.合成纤维  
D.化学纤维
- 2.下列纤维中再生纤维是  
A.棉纤维  
B.粘胶纤维  
C.聚酯纤维  
D.石棉纤维
- 3.\_\_\_\_\_的产量占世界上棉花生产量的 90%以上。  
A.长绒棉  
B.粗绒棉  
C.细绒棉  
D.石棉
- 4.下列纤维中不属于毛纤维的是  
A.山羊绒  
B.摇立绒  
C.驼绒  
D.马海毛
- 5.手感目测法鉴别纤维：白色略带点黄，光泽柔和，纤维细而长，长度为 600~1200m。该纤维是  
A.蚕丝  
B.棉纤维  
C.麻纤维  
D.有光粘胶人造丝
- 6.生丝经碱性溶液作精练处理，去除丝胶后称  
A.练丝  
B.绢纺丝  
C.丝线  
D.长丝
- 7.目前服装缝制中运用最为广泛的缝纫线是  
A.丝机缝线  
B.棉缝线  
C.合成纤维缝纫线  
D.再生纤维缝纫线
- 8.下列织物组织中，哪种组织的交织频率最高  
A.斜纹组织  
B.平纹组织  
C.缎纹组织  
D.纱组织
- 9.不属于斜纹组织的织物是  
A.卡其  
B.羽纱  
C.哗叽  
D.粘胶里子绸
- 10.宽幅织物的幅宽是  
A.40cm 左右  
B.90cm 以下  
C.90~120cm 及以上  
D.150cm 左右
- 11.棉织物中的色织物是  
A.水洗布  
B.帆布  
C.卡其  
D.牛仔布
- 12.适合夏季穿着的毛织物是

- A. 华达呢  
C. 驼丝锦
- B. 哔叽  
D. 凡立丁

13. 采用平纹组织，高紧度，有丝鸣的熟织丝织物是

- A. 双绉  
C. 乔其
- B. 塔夫  
D. 东风纱

14. 用来制作内衣的纬平针织物的面料是

- A. 绒布  
C. 汗布
- B. 毛圈针织物  
D. 花色针织物

15. 放樟脑丸易泛黄的织物是

- A. 丝织物  
C. 涤纶织物
- B. 棉织物  
D. 羊毛织物

## 二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16. 下列织物中是长丝织物的有

- A. 细布  
C. 电力纺  
E. 涤丝纺
- B. 府绸  
D. 素绉缎

17. 适合制作服装的里子的织物是

- A. 电力纺  
C. 美丽绸  
E. 尼龙纺
- B. 人丝羽纱  
D. 涤丝纺

18. 织物外观呈现或耸立或平卧的绒毛或绒圈的面料是

- A. 灯芯绒  
C. 烂花绒  
E. 毛毡
- B. 天鹅绒  
D. 平绒

19. 下列组织中无正反面之分的组织有

- A. 纬平针组织  
C. 双反面组织  
E. 平纹组织
- B. 罗纹组织  
D. 双罗纹组织

20. 下列面料中属于重组织的有

- A. 织锦缎  
C. 软缎
- B. 古香缎  
D. 双面女衣呢

E.宋锦

### 三、判断题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

判断下列各题, 在答题纸相应位置正确的涂“A”, 错误的涂“B”。

21. 氨纶织物通常以棉、毛、丝、麻及其混纺纱包覆氨纶丝织制而成。
22. 针织物的横向密度是指 5cm 内线圈横列方向的线圈纵行数。
23. 长绒棉纤维细而长, 雪白、柔软、富有光泽, 主要产地在美国、墨西哥、巴西、中国和巴基斯坦。
24. 标准回潮率是指在相对湿度 65%、温度 25°C 的条件下, 纤维吸、放湿的平衡值。
25. 织物正面一定是平整光洁、织纹清晰、细腻、色泽较好。

### 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

### 四、填空题(本大题共 10 小题, 每空 1.5 分, 共 30 分)

26. 服装材料通常分成\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两大类。
27. 1938 年美国宣布合成了\_\_\_\_\_。
28. 棉纤维的横截面特征是\_\_\_\_\_, 蚕丝的横截面特征是\_\_\_\_\_。
29. 根据构造形式的不同, 织物可分为\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和其他结构的织物。
30. 针织物由于编织的形式不同, 有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_之分。
31. 非织造布的基本结构主要是包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
32. 泡泡纱有直条泡泡和散点泡泡之分, 前者是织造而成, 保形性较\_\_\_\_\_；后者由后整理碱缩而成, 保形性较\_\_\_\_\_。
33. 在织锦缎、夏布、哗叽面料中, \_\_\_\_\_适合做套装, \_\_\_\_\_适合做礼服。
34. 毛皮质量的优劣, 取决于\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
35. 衬料按使用部位分为衣衬、\_\_\_\_\_, 领衬、领底呢、\_\_\_\_\_, 牵条衬和鞋靴衬。

### 五、名词解释(本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

36. 联合组织
37. 花式纱线

### 六、简答题(本大题 10 分)

38. 请分别叙述天然纤维构成的织物特点, 并每类型举例 2-3 种面料。