

建筑材料

(课程代码 02389)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 材料中掺加纤维主要是为了提高

| | |
|------------------|----------------|
| A. 抗拉强度、韧性和抗裂性 | B. 抗压强度、韧性和抗裂性 |
| C. 抗拉强度、抗压强度和抗裂性 | D. 抗压强度 |
2. 甲乙两相同化学组成与矿物组成的材料,高孔隙率的甲材料与低孔隙率的乙材料的密度相比较

| | |
|---------|---------|
| A. 甲材料高 | B. 甲材料低 |
| C. 相同 | D. 不确定 |
3. 硬化时最易开裂的胶凝材料是

| | |
|---------|----------|
| A. 水玻璃 | B. 石灰 |
| C. 矿渣水泥 | D. 火山灰水泥 |
4. 具有较好吸声性的材料是

| | |
|------------|----------|
| A. 石灰制品 | B. 石膏制品 |
| C. 普通混凝土制品 | D. 烧结多孔砖 |
5. 高温养护的混凝土工程中,一般不宜使用

| | |
|----------|----------|
| A. 粉煤灰水泥 | B. 矿渣水泥 |
| C. 复合水泥 | D. 硅酸盐水泥 |
6. 环境中二氧化碳含量高的混凝土工程中,应优选

| | |
|---------|---------|
| A. 复合水泥 | B. 矿渣水泥 |
| C. 普通水泥 | D. 水玻璃 |

7. 为减少混凝土的干缩,应优选

| | |
|---------------|----------------|
| A. 硅酸盐水泥或普通水泥 | B. 硅酸盐水泥或火山灰水泥 |
| C. 普通水泥或火山灰水泥 | D. 粉煤灰水泥或火山灰水泥 |
8. 为提高混凝土拌合物的黏聚性,应

| | |
|----------|-----------|
| A. 采用卵石 | B. 采用中砂 |
| C. 掺加减水剂 | D. 增大骨料粒径 |
9. 泵送混凝土中应掺加的外加剂是

| | |
|--------------------|--------------------|
| A. 减水剂 + 引气剂 + 缓凝剂 | B. 减水剂 + 早强剂 + 缓凝剂 |
| C. 减水剂 + 早强剂 | D. 减水剂 + 缓凝剂 |
10. 提高混凝土耐久性的措施有

| | |
|---|--|
| A. 选用粉煤灰水泥、级配好的粗骨料和中砂,掺加引气剂、减水剂、硅灰和大掺量粉煤灰 | B. 选用普通水泥、级配好的粗骨料和中砂,掺加早强剂、减水剂和少量粉煤灰与硅灰 |
| C. 选用矿渣水泥、级配好的粗骨料和中砂,掺加缓凝剂、减水剂和大掺量粉煤灰 | D. 选用普通水泥、级配好的粗骨料和中砂,掺加减水剂、引气剂、硅灰和大掺量粉煤灰 |
11. 配制大体积混凝土时,尽量选用粗大的骨料,是为了

| | |
|-----------|----------|
| A. 降低水灰比 | B. 提高流动性 |
| C. 降低水泥用量 | D. 提高耐久性 |
12. 配制坍落度大于 220mm 以上混凝土时,应采用

| | |
|------------------------|------------------------|
| A. 连续级配的粗骨料和粗砂 + 较低的砂率 | B. 间断级配的粗骨料和粗砂 + 较高的砂率 |
| C. 间断级配的粗骨料和细砂 + 较高的砂率 | D. 连续级配的粗骨料和中砂 + 较高的砂率 |
13. 配制混凝土时限定最大水灰比(水胶比)是为了确保混凝土的

| | |
|--------|-----------|
| A. 保水性 | B. 强度 |
| C. 耐久性 | D. 强度和耐久性 |
14. 表示轻骨料强度的参数是

| | |
|---------|-----------|
| A. 筒压强度 | B. 压碎指标 |
| C. 抗压强度 | D. 颗粒抗压强度 |
15. 严寒地区高层钢结构宜选用

| | |
|----------|----------|
| A. Q235A | B. Q275B |
| C. Q355D | D. Q355B |
16. 回收再利用价值大的塑料是

| | |
|-----------------|------------------|
| A. 脲醛塑料和聚氯乙烯塑料 | B. 聚乙烯塑料和酚醛塑料 |
| C. 聚丙烯塑料和三聚氰胺塑料 | D. 聚氯乙烯塑料和聚苯乙烯塑料 |
17. 合成高分子材料制品在使用一段时间后发黏,是因为该制品的组成产生了

| | |
|----------|----------|
| A. 裂解 | B. 裂解或交联 |
| C. 裂解和挥发 | D. 挥发 |
18. 不适合用于长期浸泡在水中的密封材料为

| | |
|----------|------------|
| A. 硅酮密封胶 | B. 丙烯酸酯密封胶 |
| C. 聚硫密封胶 | D. 聚氨酯密封胶 |

19. 生产合成高分子材料制品时,掺加增塑剂主要是为了
 A. 降低黏流态温度 B. 降低玻璃化温度
 C. 增加耐候性 D. 增加稳定性
20. 综合性能最好的防水卷材为
 A. 再生橡胶类 B. SBS 改性石油沥青类
 C. 聚氯乙烯类 D. 氯化聚乙烯 - 橡胶共混类

第二部分 非选择题

二、填空题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。

21. 材料的总孔隙率一定时,吸水率越高,则材料的保温性越_____。
 22. 润湿角大于 90° 的材料,其抗渗性一般_____。
 23. 相同化学组成的玻璃体材料较晶粒细小材料的强度_____。
 24. 建筑材料的厚度增大时,抗渗性提高,渗透系数_____。
 25. 水玻璃硬化后的主要成分是_____。
 26. 纸面石膏板中纸板的作用是_____。
 27. 欠火石灰块的内核成分为_____。
 28. 常用无机胶凝材料中,强度最低的是_____。
 29. 常用无机胶凝材料中,耐酸性最好的是_____。
 30. 硅酸盐水泥中的硅酸二钙含量越高,则水泥后期强度越_____。
 31. 水灰比相同时水泥用量越高,则混凝土的徐变越_____。
 32. 粗砂特别适合配制的水泥混凝土为_____。
 33. 引气剂主要用于改善硬化后混凝土的_____。
 34. 卵石不适合配制高强混凝土是因为_____。
 35. 早强要求高的混凝土应掺加的外加剂为_____。
 36. 对于南方地区室外防水工程宜使用的石油沥青牌号为_____。
 37. 石油沥青中掺加的苯乙烯 - 丁二烯 - 苯乙烯嵌段聚合物 SBS 越多,则其耐低温性与耐候性越_____。
 38. 重级焊接钢结构用高强度低合金结构钢,应选用质量等级为_____的钢材。
 39. 适用于加固混凝土梁的高聚物,其分子的几何形式应为_____。
 40. 三元乙丙橡胶防水卷材较 II 型 SBS 改性沥青防水卷材更适合用于_____地区。

三、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。

41. 材料的韧性
 42. 气硬性胶凝材料
 43. 木材的持久强度
 44. 沸腾钢
 45. 沥青的黏性

四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

46. 强度等级为 42.5 与 42.5R 的两种普通水泥,在组成、细度、性能和应用方面有何区别?
 47. 海洋混凝土工程,对所用硅酸盐水泥熟料矿物应有哪些限制?为什么?
 48. 试配混凝土时,混凝土拌合物出现了分层、离析和泌水现象,现场有人建议应增加胶凝材料用量,有人认为应适当增加砂率,也有人认为应掺加适量引气剂,这几种方案中你认为哪种做法正确,为什么?
 49. 在混凝土的配制和施工过程中,应采取哪些有效措施来提高混凝土的抗压强度?
 50. 热轧带肋钢筋与预应力混凝土用钢绞线的性能与应用有何区别?

五、计算题:本大题共 3 小题,共 25 分。

51. 现有密度、绝干体积密度、视密度(表观密度)、绝干堆积密度分别为 2.70g/cm^3 、 2600kg/m^3 、 2.65g/cm^3 、 1600kg/m^3 的石子。求:
 ①该石子的孔隙率、开口孔隙率、体积吸水率、质量吸水率?(5 分)
 ②试估计该石子的抗冻性如何?(4 分)
 ③若用该石子充满 10m^3 的料仓,需多少质量的石子?(1 分)
52. 按初步配合比试拌 15L 混凝土拌合物,各材料用量为:水泥 5.90kg 、水 2.80kg 、砂 9.92kg 、石 17.19kg 。搅拌均匀后,检验和易性,测得坍落度合格,但黏聚性和保水性较差。增加 2.5% 砂子后,黏聚性和保水性均合格,且坍落度也满足要求。测得此时混凝土拌合物的体积密度为 2410kg/m^3 。试计算此时混凝土的配合比(即基准配合比)。(8 分)
53. 取 500g 干砂,其筛分结果见下表。试计算该砂的细度模数,确定砂子的粗细,并评定其级配($\mu_f = 3.7 \sim 3.1$ 粗砂, $\mu_f = 3.0 \sim 2.3$ 中砂, $\mu_f = 2.2 \sim 1.6$ 细砂)。(7 分)

| 筛孔尺寸(mm) | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | <0.15 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 筛余量(g) | 12 | 30 | 55 | 90 | 210 | 90 | 15 |

附表:砂的级配区范围规定(GB/T14684)

| 筛孔尺寸(mm) | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | |
|-----------------|-----|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 累计 筛余 (%) | I 区 | 0 | 10~0 | 35~5 | 65~35 | 85~71 | 95~80 | 100~90 |
| II 区 | 0 | 10~0 | 25~0 | 50~10 | 70~41 | 92~70 | 100~90 | |
| III 区 | 0 | 10~0 | 15~0 | 25~0 | 40~16 | 85~55 | 100~90 | |